



Герметик торцевой

ПРИМЕНЕНИЕ Универсальный самогрунтующийся состав для защиты от растрескивания кромок фанеры и торцевых срезов древесины (брус, бревно и пр. пиломатериалы).

СВОЙСТВА Содержит активные добавки против обрастания водорослями и другой микрофлорой. Образует долговечное водостойкое полупрозрачное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой От 200 г/кв.м – строганная древесина, на пиленой древесине расход возрастет на 50-100%.

Сухой остаток Не менее. 45%

Вязкость при поставке Не менее 3000

мПа*с, по Брукфильду, шп. 5, 20 об/мин

Время высыхания до ст.3 1-2 часа в зависимости от толщины покрытия

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Колеровка Бесцветный, лессирующие и укрывные оттенки

Разбавитель Вода.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Наносить на сухую, очищенную от смол, пыли и грязи поверхность древесины. Влажность древесины не более 20%. Не подходит для отделки зараженной грибами или пораженной вредителями древесины.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +15°C

Нанесение Перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком, губкой. Возможно нанесение краскопультом. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя.

Очистка инструментов До высыхания состава отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 9 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Герметик пожаровзрывобезопасен. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Не использовать состав для обработки поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами. Тару после использованных антисептических материалов запрещается использовать для хранения питьевой воды или пищевых продуктов.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.